



151400110008



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0085

检验检测报告

TESTING REPORT

赣质检 Z26W41116 号

产品名称:
Name of Sample

BREVI定制聚能板（浸渍胶膜纸饰面细表面胶合板）

受检单位:
Inspected Body

江西星维家居有限公司

生产单位:
Produced by

江西星维家居有限公司

委托单位:
Consignor

江西星维家居有限公司

检验类别:
Test Purpose

委托检验

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

Institute for Testing of industrial products of Jiangxi General Institute of Testing and Certification

（国家竹木产品质量检验检测中心）

National Center of Quality Inspection and Testing of Bamboo-Timber

（江西省校具产品质量监督检验中心）

Jiangxi Center for Quality Supervision & Inspection of school furniture



江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检验检测报告

赣质检 Z26W41116 号

验证码:600162

共 3 页 第 1 页

样品名称	BREVI定制聚能板（浸渍胶膜纸饰面细表面胶合板）	检验类别	委托检验
规格/型号	厚18mm	商标	BREVI
样品等级	合格品E _F 级	生产日期(批号)	/
生产/制造单位名称	江西星维家居有限公司		
受检单位名称	江西星维家居有限公司		
委托单位名称	江西星维家居有限公司		
委托单位地址	/	收样日期	2026-04-08
委托单位电话	/	电子信箱	/
抽样单位	/	样品基数	/
样品状态	正常	样品数量	500mm×500mm×6块
检验日期	2026-04-08至2026-04-28	检验地点	金沙二路1899号
检验依据或综合判定原则	GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、参照GB/T 9846-2015《普通胶合板》		
检验结论	经检验，该样品按GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准判定，1-14项符合要求，15项仅出具检验数据，不做判定。 检验专用章： 报告日期：2026年05月06日 (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备注	1、绿色标杆产品； 2、第1-12项检验依据GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》，第13项检验依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，第14项检验依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，第15项检验依据参照GB/T 9846-2015《普通胶合板》。		

批准：

朱钦

审核：

彭飞

主检：

唐强强

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检 验 检 测 报 告

赣质检 Z26W41116 号

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		检验方法		技 术 要 求	实 测 结 果	单项结论
1	表面胶合强度		MPa	GB/T 17657-2022	≥0.60	1.11	合格
2	表面耐干热		/	GB/T 17657-2022	达到四级或以上	五级	合格
3	表面耐龟裂		/	GB/T 17657-2022	达到 4 级或以上	5级	合格
4	表面耐划痕		/	GB/T 17657-2022	表面无大于90%的连续划痕。3个试件均符合。	3个试件均符合要求	合格
5	表面耐冷热循环		/	GB/T 17657-2022	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。3个试件均符合。	3个试件均符合要求	合格
6	表面耐磨	磨耗值	mg/100r	GB/T 17657-2022	≤80	59	合格
		表面情况	/	GB/T 17657-2022	素色浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板：磨350r 以后应无露底现象	符合要求	合格
7	表面耐水蒸气		/	GB/T 17657-2022	达到 4 级或以上	5级	合格
8	表面耐污染腐蚀		/	GB/T 17657-2022	素色浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板：达到4级或以上	5级	合格
9	含水率		%	GB/T 17657-2022	4.0~16.0	6.3	合格
10	胶合强度		/	GB/T 17657-2022	≥0.70MPa。符合试件数大于有效试件总数的90%	0.74MPa~0.96MPa。符合试件数为有效试件总数的100%	合格
11	耐光色牢度		/	GB/T 17657-2022	蓝色羊毛6级, 大于或等于灰度卡4级	大于灰度卡4级	合格
12	握钉力	板面	N	GB/T 17657-2022	≥1000	1700	合格
		板边	N	GB/T 17657-2022	≥700	1320	合格
13	甲醛释放量		mg/m³	GB/T 17657-2013	E _{NP} : ≤0.025	0.016	合格
14	挥发性有机化合物释放浓度(7d)	苯	μg/m³	GB/T29899-2024	≤2	未检出（检测下限：2μg/m³）	合格

检验检测报告

赣质检 Z26W41116 号

共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目		检验方法	技 术 要 求	实 测 结 果	单项结论
14	挥发性有机化合物释放浓度(7d)	甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ GB/T29899-2024	≤ 10	未检出(检测下限: $2\mu\text{g}/\text{m}^3$)	合格
		二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ GB/T29899-2024	≤ 10	未检出(检测下限: $2\mu\text{g}/\text{m}^3$)	合格
		总挥发性有机化合物(TVOC)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ GB/T29899-2024	≤ 100	50.9	合格
15	静曲强度	顺纹	MPa GB/T 17657-2013	/	41.8 41.4 44.2 49.6 33.5 34.1	/
		横纹	MPa GB/T 17657-2013	/	32.9 31.8 30.3 21.7 25.4 31.9	/
以 下 空 白						

以下空自