



151400110008

检验检测报告

TESTING REPORT

赣质检 Z25J41162 号

产品名称: 浸渍胶膜纸饰面胶合板
Name of Sample _____

受检单位: 江西星维家居有限公司
Inspected Body _____

生产单位: 江西星维家居有限公司
Produced by _____

委托单位: 江西省市场监督管理局
Consignor _____

检验类别: 省级监督抽查
Test Purpose _____



江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

Institute for Testing of industrial products of Jiangxi General Institute of Testing and Certification

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未加盖本单位“检验检测专用章”及骑缝章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告第1页无二维码及验证码无效；报告涂改无效。

5. 委托检验对检验报告若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本单位质量技术监督部提出。若对非食品监督报告有异议，请于收到报告起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请；若对食品安全监督抽检报告有异议，请于收到报告起七个工作日内向实施监督抽检的市场监督管理部门或其上一级市场监督管理部门提出书面复检申请。

6. 送样委托检验，检测结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息的真实性负责。

7. 监督检验样品退样按相关文件要求执行，委托检验样品退样按委托检验协议书约定执行。

8. 未经书面许可，本报告不得用于任何广告宣传。未经本单位同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

9. “*”项目为暂未取得资质认定项目，“○”项目为暂未取得实验室认可项目，“△”项目为分包项目。

10. 未加盖CMA标识印章的检验报告，或未取得资质认定的项目，不具有对社会的证明作用，仅供参考。

地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙二路1899号

邮编：330052，联系电话：0791-88329635，88309333，88639694

地址：江西省南昌市江大南路9号(食品接触材料中心)

邮编：330029，联系电话：0791-88299869

地址：江西省抚州市南城县株良镇校具产业园(南城校具中心)

邮编：344703，联系电话：0794-7350855

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路289号

(江西省数字电子材料及显示器件产品质量监督检验中心)

邮编：343100，联系电话：0796-8433653，0796-8408271

网址：<http://gyy.jxjc.org.cn>

投诉电话：0791-88331420



江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检验检测报告

赣质检 Z25J41162 号

验证码:771216

共 3 页 第 1 页

样品名称	浸渍胶膜纸饰面胶合板	商标	/	规格/型号	2440mm×1220mm×18mm 聚能超平 致雅黑
生产日期/批号	2025年08月29日/2025/08/29 123 AA RJ				
受检单位名称及联系电话	江西星维家居有限公司 15879100777				
生产单位名称及联系电话	江西星维家居有限公司 15879100777				
任务来源	江西省市场监督管理局				
抽样日期	2025-10-29	抽样人员	唐强强 马嘉美	样品接收日期	2025-10-29
样品数量	检样数量: 3张 备样数量: 2张	抽样基数	29张	检查封样人员	邹歆婷
样品等级	一等品 E _{nt} 级	样品/抽样单编号	20251029141653 163	封样状态	签封完好
检验依据	GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、《江西省人造板（细木工板、胶合板等）产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）》				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。依据《江西省人造板（细木工板、胶合板等）产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）》要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 检验专用章： 报告日期：2025年11月27日 (复印报告未重盖“检验专用章”无效)				
备注	1、实测结果及单项结论中“/”表示不适用 2、11层 表板树种：桉木，厚度1.7mm；芯板树种：桉木，厚度1.7mm				

批准:

朱钦

审核:

彭飞

主检:

杜昌

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检 验 检 测 报 告

赣质检 Z25J41162 号

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目			检验方法	标 准 要 求	实 测 结 果	单项结论	
1	含水率		%	GB/T 17657-2013	4.0~16.0	9.7	合格	
2	浸渍剥离		/	GB/T 17657-2013	试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过1/3(3mm以下的不计),合格试件数大于等于5个。	/	/	
3	表面胶合强度		MPa	GB/T 17657-2013	≥0.60	1.01	合格	
4	胶合强度		MPa	GB/T 17657-2013	单个试件不低于0.70 MPa,符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%	(0.70~0.84)MPa,符合指标值规定的试件数为有效试件总数的100%	合格	
5	表面耐磨	磨耗值		mg/100r	GB/T 17657-2013	≤80	61	合格
		表面情况	图案	/	GB/T 17657-2013	磨100r后应留有花纹且不露底	符合要求	合格
6	表面耐干热		/	GB/T 17657-2013	达到4级以上	5级	合格	
7	表面耐污染腐蚀	图案		/	GB/T 17657-2013	达到5级	5级	合格
8	表面耐冷热循环		/	GB/T 17657-2013	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	符合要求	合格	
9	表面耐龟裂		/	GB/T 17657-2013	达到4级以上	5级	合格	
10	横向静曲强度		MPa	GB/T 17657-2013	平均值: ≥15.0; 最小值: ≥12.0	/	/	
11	甲醛释放量		mg/m³	GB/T 17657-2013	E _{nr} ≤0.025	0.010	合格	

检 验 检 测 报 告

赣质检 Z25J41162 号

共 3 页 第 3 页

委托单位名称	江西省市场监督管理局
样品名称	浸渍胶膜纸饰面胶合板
规格型号	2440mm×1220mm×18mm 聚能超平 致雅黑



以 下 空 白

