




151400110008



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0085

检验检测报告

TESTING REPORT

赣质检 Z26W41114 号

产品名称:

Name of Sample

BREVI定制防潮净味LSB饰面板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）

受检单位:

Inspected Body

江西星维家居有限公司

生产单位:

Produced by

江西星维家居有限公司

委托单位:

Consignor

江西星维家居有限公司

检验类别:

Test Purpose

委托检验

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

Institute for Testing of industrial products of Jiangxi General Institute of Testing and Certification

（国家竹木产品质量检验检测中心）

National Center of Quality Inspection and Testing of Bamboo-Timber

（江西省校具产品质量监督检验中心）

Jiangxi Center for Quality Supervision & Inspection of school furniture



江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检 验 检 测 报 告

赣质检 Z26W41114 号

验证码:024364

共 3 页 第 1 页

样品名称	BREVI定制防潮净味LSB饰面板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）	检验类别	委托检验
规格/型号	厚18mm	商标	BREVI
样品等级	合格品E ₀ 级	生产日期(批号)	/
生产/制造单位名称	江西星维家居有限公司		
受检单位名称	江西星维家居有限公司		
委托单位名称	江西星维家居有限公司		
委托单位地址	/	收样日期	2026-04-08
委托单位电话	/	电子信箱	/
抽样单位	/	样品基数	/
样品状态	正常	样品数量	500mm×500mm×6块
检验日期	2026-04-08至2026-04-28	检验地点	金沙二路1899号
检验依据或综合判定原则	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》		
检验结论	经检验，该样品按GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准判定，1-19项符合要求，20项仅出具检验数据，不做判定。 检验专用章： 报告日期：2026年05月06日 (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备 注	1、绿色标杆产品； 2、第1-17项检验依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，第18项检验依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，第19项检验依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；第20项检验依据参照GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，试验时间24h； 3、实测结果及单项结论中“/”表示不适用。		

批准:

朱钦

审核:

彭飞

主检:

唐强强

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检 验 检 测 报 告

赣质检 Z26W41114 号

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		检验方法	技 术 要 求	实 测 结 果	单项结论	
1	含水率		%	GB/T 17657-2013	3.0~13.0	6.5	合格
2	密度		g/cm ³	GB/T 17657-2013	0.60~0.90	0.67	合格
3	2h吸水厚度膨胀率		%	GB/T 17657-2013	≤8.0	0.1	合格
4	内结合强度		MPa	GB/T 17657-2013	≥0.35	0.53	合格
5	表面胶合强度		MPa	GB/T 17657-2013	≥0.60	1.36	合格
6	表面耐冷热循环		/	GB/T 17657-2013	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	符合要求	合格
7	表面耐干热		/	GB/T 17657-2013	达到4级以上	5级	合格
8	表面耐划痕		/	GB/T 17657-2013	≥1.5N表面无大于90%的连续划痕	符合要求	合格
9	表面耐龟裂		/	GB/T 17657-2013	达到4级以上	5级	合格
10	表面耐磨	磨耗值	mg/100r	GB/T 17657-2013	≤80	55	合格
		表面情况	/	GB/T 17657-2013	素色：磨350r以后应无露底现象	符合要求	合格
			/	GB/T 17657-2013	图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹	/	/
11	表面耐污染腐蚀		/	GB/T 17657-2013	素色：达到4级以上	5级	合格
			/	GB/T 17657-2013	图案纹：达到5级以上	/	/
12	表面耐香烟灼烧		/	GB/T 17657-2013	达到4级以上	5级	合格
13	表面耐水蒸气		/	GB/T 17657-2013	达到4级以上	5级	合格
14	静曲强度		MPa	GB/T 17657-2013	≥11.0	20.2	合格
15	弹性模量		MPa	GB/T 17657-2013	≥1600	3630	合格

检验检测报告

赣质检 Z26W41114 号

共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目			检验方法	技 术 要 求	实 测 结 果	单项结论
16	握螺钉力	板面	N	GB/T 17657-2013	≥900	1250	合格
		板边	N	GB/T 17657-2013	≥600	870	合格
17	耐光色牢度		/	GB/T 17657-2013	蓝色羊毛布6级， 达到灰度卡4级	大于灰度卡4级	合格
18	甲醛释放量		mg/m³	GB/T 17657-2013	E _{MF} ：≤0.025	0.015	合格
19	挥发性有机化合物释放浓度（7d）	苯	μg/m³	GB/T29899-2024	≤2	未检出（检测下限：2 μg/m³）	合格
		甲苯	μg/m³	GB/T29899-2024	≤10	未检出（检测下限：2 μg/m³）	合格
		二甲苯	μg/m³	GB/T29899-2024	≤10	未检出（检测下限：2 μg/m³）	合格
		总挥发性有机化合物（TVOC）	μg/m³	GB/T29899-2024	≤100	未检出（检测下限：50 μg/m³）	合格
20	24h吸水厚度膨胀率		%	GB/T 17657-2013	/	5.3	/
以 下 空 白							

以下空白